

# Go! Αστάρι Γυψοσανίδας

Do it Yourself  
Υδροδιαλυτό γεμιστικό  
ακρυλικό αστάρι

**KRAFT**  
PAINTS



Λευκό υδροδιαλυτό ακρυλικό αστάρι εσωτερικής χρήσης με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα κατάλληλο για γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες τοιχοποιίας όπως σπατουλαρισμένες, από σοβά, μπετόν, κλπ. Προσδίδει πολύ καλή πρόσφυση εξομαλύνοντας ιδιαίτερα τις επιφανειακές ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας. Συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα και είναι σχεδόν άοσμο.

ΑΡΑΙΩΣΗ  
8-12%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
10-12m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό,  
πιστόλι αέρος  
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
½-1 ώρα



» Γεμίζει εξαιρετικά την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις ατέλειες  
» Συνεισφέρει στην τελική κάλυψη

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811@25°C}	1,67 (±0,02)
Στερεά κ.β. (%) {ISO 3251-03}	67,5 (±3)
Στερεά κ.ο. (%) {ISO 3233-98}	46 (±3)
Ιξώδες (KU) {ASTM D 562-05@25°C}	95 (±15)
Ιξώδες Βαφής (KU) {ASTM D 562-05@25°C}	70 (±15)
Καλυπτική Ικανότητα {ISO 3905}	> 97,5% @ 150μm υγρό φίλμ
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	89,0 (±1,5)
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	0,5 (±0,5)
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	7 (±2)
Προτεινόμενο Πάχος Ξηρού Φιλμ (1 <sup>η</sup> στρώση)	35μm (±5μm)
Αντοχή στην Επιταχυνόμενη Γήρανση {ASTM D 1849-95}	10 (1 μήνας@50°C σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)

**VOC CONTROL**



### Αστάρια Α/Ζ (Υ)

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

# Go! Αστάρι Γυψοσανίδας

Do it Yourself  
Υδροδιαλυτό γεμιστικό  
ακρυλικό αστάρι



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρά σημεία.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Εφαρμογή 1 στρώσης KRAFT GO! ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα:** Χρησιμοποιείστε KRAFT SPACHTEL.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » **Αραίωση:** 8-12% με νερό.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** ½-1 ώρα σε 25°C και 50% σχετική υγρασία.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 4-6 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες 3L και 9L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

**Περιέχει:** 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210-7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

MADE IN E.U.

**DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

**800 111 7700**

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)